



## Pega Veneciano Pool Celdacret

### Descripción:

- Es un adhesivo en polvo con pigmento especial diseñado para adherir recubrimientos en inmersión y emboquillar con el mismo producto, especial para instalar mosaico veneciano, kolorines, bizantinos, vidrio block y/o recubrimientos vítreos, etc. Utilizados en: albercas, fuentes, jacuzzis, baños, pisos y muros decorativos que estén en contacto directo con el agua, etc. Granulometría fina controlada, polímeros especiales de importación que proporcionan adherencia química de alto desempeño para recubrimientos sumergidos, excelente resistencia a la presión hidrostática, tiempo abierto extendido para la instalación de piezas pequeñas. EXCEDE LA NORMA NMX-C-420-1-ONNCCE-2017.

### Presentación:

- Sacos de 20kg, disponible en azul canchón, azul índigo, negro y blanco.

### Características:

- Recomendado para cualquier ambiente en contacto directo con el agua.
- Gran control granulométrico para poder realizar la instalación y junteo en un solo paso.
- Gran blancura (en presentación blanca).
- Fácil y suave manejo por su característica textura.
- Gran capacidad hidrofóbica una vez fraguado.
- No necesita la adición de ningún otro material.



**Usos:**

- Ideal para la instalación de mosaico veneciano, kolorines, bizantinos, vidrio block y/o recubrimientos vítreos, etc. en todo tipo de ambientes con presión hidrostática constante.

**Preparación:**

- Agregue aproximadamente 3.9 – 4.1 litros de agua limpia en un recipiente por cada saco de PEGA VENECIANO CELDACRET. Incorpore el polvo gradualmente en el agua y mezcle hasta lograr una consistencia homogénea libre de grumos de consistencia espesa, deje reposar 8 minutos y nuevamente mezcle energéticamente sin añadir más agua y estará listo para aplicar.

**Modo de Aplicación:**

1. El área de aplicación deberá estar nivelada, resistente estructuralmente, sin fracturas, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar o inhibir la correcta adherencia del producto. Con un tiempo mínimo de colado de concreto de 14 días y/o preferentemente 28 días de fraguado, dimensionalmente estable.
2. Utilice la llana dentada apropiada para el formato del recubrimiento. Utilice los parámetros de la recomendación de instalación vigente.
3. Aplique la mezcla sobre el sustrato con la parte plana de una llana metálica sujetándola en un ángulo de 60º cubriendo la superficie a instalar contemplando el tiempo abierto de aplicación especificado para este producto, asegúrese de no instalar recubrimientos si el producto empieza a secar.
4. Con la parte dentada de la llana metálica, peine el adhesivo en forma lineal. Evite hacer movimientos de rayado en forma de abanico o espiral.
5. Proceda a aplicar adhesivo PEGA VENECIANO CELDACRET en la parte posterior de la plantilla del recubrimiento e instale asegurando un 100% de transferencia de producto en la pieza, ejerza presión y verifique la correcta instalación, no ajustar piezas después de 12 min.
6. No deje huecos de aire, fisuras o imperfecciones en las juntas. Limpie con esponja o trapo húmedo antes de que el producto seque para dar el acabado final. Utilice el mismo producto para emboquillar.



7. Una vez terminado el proceso de instalación de los recubrimientos en suelo y/o muro, 12 horas y 24 horas después de haber aplicado el producto humedezca la instalación con aspersor o rociador ligeramente sin provocar encharcamientos para alcanzar mayor resistencia.
8. Limpie con esponja o trapo húmedo las piezas.

### Rendimientos:

- El rendimiento aproximado del producto es de 3 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de prácticas de instalación, superficie y tipo de loseta a instalar.

### Recomendaciones:

1. Tome precaución sobre la ejecución sobre superficies calientes expuestas a corrientes de aire ya que provocan que el tiempo abierto disminuya según la temperatura y humedad relativa en la aplicación.
2. No aplique en capas superiores a 1.8 cm.
3. El tiempo mínimo de espera recomendado después de la finalización de la instalación para llenar la alberca, jacuzzi o cualquier superficie expuesta a presión de agua es de 14 días.
4. Hidrate las juntas 12 horas y 24 horas después de la instalación.
5. Una vez abierto el saco utilizar completamente.
6. Use el producto antes de 6 meses de la fecha de compra.
7. Mantener en un lugar seco y libre de exceso de humedad, no mojar.
8. Utilice las herramientas adecuadas para la correcta instalación del producto.
9. Se recomienda mezclar mecánicamente.

Tabla de selección del dentado en función del tamaño de la baldosa						
SUPERFICIE DE LA BALDOSA	MEDIDA DEL DENTADO	DENTADO RECTANGULAR	DENTADO TRIANGULAR	DENTADO REDONDO	PEINE MANGO AMERICANO	PEINE ESPÁTULA
≤ 50 cm <sup>2</sup>	3 x 3 mm.					
≤ 100 cm <sup>2</sup>	4 x 4 mm.					
≤ 250 cm <sup>2</sup>	5 x 5 mm.					
≤ 450 cm <sup>2</sup>	6 x 6 mm.					
≤ 750 cm <sup>2</sup>	8 x 8 mm.					
≤ 900 cm <sup>2</sup>	10 x 10 mm.					
≤ 900 cm <sup>2</sup>	10 x 20 mm.					



**Tabla de Especificaciones Técnicas:**

PARAMETRO	VENECIANO POOL CELDACRET BLANCO, AZUL CANCUN E INDIGO	VENECIANO POOL CELDACRET NEGRO
Tiempo abierto (minutos)	> 25	> 25
Resistencia al corte - En losetas de alta absorción de humedad (kg/cm <sup>2</sup> )	> 35	> 36
Porcentaje de agua para hidratación (%)	19.85	20.00
Rendimiento promedio (m <sup>2</sup> )	2.40	2.40
Resistencia a la compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	> 250	> 260
Resistencia al cortante (kg/cm <sup>2</sup> )	> 23	> 23

**Garantía:**

La línea de ADHESIVOS CELDACRET ALTO DESEMPEÑO está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad internacional y cumple con las normas vigentes y estándares de calidad que para este producto se contemplan. Aun así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene control; prácticas de instalación, condiciones climatológicas, el correcto porcentaje de agua para hidratación, movimientos estructurales ligeros, el uso incorrecto de herramientas o el seguimiento de preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por trabajo terminado, mano de obra o gastos subsecuentes. No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se realiza de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por el uso distinto al especificado. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a lo descrito. En caso de que el departamento técnico de investigación y desarrollo de CELDACRET determinará previa evaluación que el producto presenta algún defecto intrínseco al proceso de fabricación, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto.





El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra del producto presentando previamente factura y/o nota física que coincida específicamente con los productos en cuestión.

Elaborado por: CONCRETOS LIGEROS PUMICE S.A. DE C.V.

[www.celdacret.com](http://www.celdacret.com)

Elaborado por: CONCRETOS LIGEROS PUMICE S.A. DE C.V.

[www.celdacret.com](http://www.celdacret.com)



Hoteles•Albergas•Residencias•Casa habitación•Edificios departamentales•Oficinas•Bodegas•Bardas•Techos•Cisternas•Muros  
Zaragoza Sur # 180 Col. Centro C.P. 45800 Jocotepec, Jalisco, México  
Telefonos: (387) 1030773  
[www.celdacret.com](http://www.celdacret.com)