



Descripción:

- Sellacret, es un sellador acrílico incoloro y transparente de baja viscosidad base solvente y de secado rápido. Da brillo y protección a piedras naturales, al junteo de pisos de cerámica y barro, así como a pisos de concreto estampado y concreto en general.

Presentación:

Envase de litro, galón, cubeta 19 litros, Bidón 10 y 20 litros.

Características:

- Sellador acrílico transparente.
- Se aplica en capas delgadas.
- Evita el crecimiento de bacterias y hongos.
- Alto brillo.
- Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
- Resiste los rayos UV.
- Aumenta las propiedades de retención de color en concretos estampados.
- Base solvente.

Usos:

- Para aplicarse principalmente sobre concreto estampado; sin embargo, se puede utilizar para recubrir y proteger casi cualquier superficie por ejemplo: Piedras naturales, madera, concreto en general, etc.

Preparación:

El producto se encuentra listo para aplicarse, simplemente agite efusivamente el envase para integrar los componentes del mismo antes de la aplicación. No diluya su contenido.



Hoteles•Albercas•Residencias•Casa habitación•Edificios departamentales•Oficinas•Bodegas•Bardas•Techos•Cisternas•Muros

Zaragoza Sur # 180 Col. Centro C.P. 45800 Jocotepec, Jalisco, México

Telefonos: (387) 1030773 • 3324970133 • 3531081995

www.celdacret.com contacto@celdacret.com direccion@celdacret.com

Modo de Aplicación:

Limpie la superficie a trabajar, cerciorándose que ésta no tiene residuos de grasa, pintura, selladores o algún otro material que impida la correcta instalación del mismo y esperar a que la superficie se encuentre totalmente seca, inclusive internamente esto puede propiciar la generación de manchas blancas. Aplique directamente sobre la superficie con brocha, cepillo para pintar, rodillo o equipo de aspersión para solventes. Se recomienda realizar una pequeña prueba para asegurar que el producto no dejará manchas debido a algún componente reaccionante de la superficie a trabajar. Evite el encharcamiento del producto. Se recomienda la aplicación de al menos 2 manos, dejando secar completamente entre una y otra.

Rendimientos:

El rendimiento aproximado del producto es de 4 m²/litro en su aplicación sobre concreto estampado, cabe mencionar que el rendimiento estará ligado a la absorción de la superficie a trabajar.

Caducidad:

Utilizar preferentemente antes de 2 años de su fecha de compra.

Almacenamiento:

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
- Se puede estibar.
- Deberá almacenarse en una temperatura entre los 4 y 31 grados centígrados.
- Manténgase alejado de zonas de calor excesivo y de fuentes de ignición pues el producto es inflamable.

Observaciones:

- Utilícese en áreas perfectamente ventiladas y utilice mascarilla.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de contacto accidental, lave con abundante agua y jabón y consulte a su médico.
- Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.



Garantía:

- La línea SELLACRET está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares requeridos que para este producto se tienen. Aun así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta algún defecto, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto.
- El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra del producto.
- Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el lugar de compra, donde será reemplazado.
- La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO	SELLACRET
Vehículo	Xilol
Terminado	Transparente brillante
Olor	Solvente
Rendimiento promedio (m ² /l)	3.8 - 4.2
Tiempo de secado al tacto (min)	25 - 30
Sólidos en peso (%)	25 - 27
Tiempo de Transito (h)	15 -18

