

# IMPERCRET

## RESANACRET

RESANADOR A + B

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Recubrimiento elastómero bi-componente elaborado con tecnología cementicia hidráulica, resinas técnicas y emulsiones especiales de importación que interactúan químicamente a temperatura ambiente para transformarse en un compuesto con características específicas para resanar superficies con presencia de huecos y grietas.

### USOS:

Su principal uso es la reparación y resane de oquedades, grietas o fisuras en superficies de mortero, concreto o aplanados cemento-arena tanto en muros como losas. Así como para interior o exterior.

### PREPARATIVOS:

#### Preparación de grietas

Las grietas deberán abrirse en forma de "V" mediante una espátula o martillo y cincel, procurando remover cualquier elemento que se encuentre flojo, suelto o próximo a desprenderse.

En caso de presentarse una grieta de más de 0.5cm de profundidad, mezcle un poco del componente A (sólidos) CON AGUA para formar una pasta homogénea, humedezca ligeramente la cavidad y con la ayuda de una espátula y realizando presión suficiente rellene y compacte el hueco hasta nivelarlo con la superficie, nunca aplique capas mayores a 1cm.

#### Preparación de la superficie

La superficie debe ser sólida y estar perfectamente limpia (libre de polvo, grasa, exceso de humedad o cualquier otra partícula ajena a la superficie sólida). Superficies contaminadas con aceite y grasa deben ser vigorosamente lavadas y enjuagadas, dejar secar antes de aplicar. Áreas con penetración profunda de aceite o grasa requieren ser removidas mecánicamente. Se recomienda al aplicador experto elegir el tratamiento óptimo dependiendo de la superficie sobre la que se aplicará, dependerá de la naturaleza del sustrato y los agentes contaminantes presentes.

### MODO DE UTILIZACIÓN:

- 1) Agite efusivamente el componente B (líquido) dentro de su bolsa y proceda a vaciar su contenido en el recipiente (cubeta) libre de cualquier elemento que pudiera contaminar al mismo, agite mecánicamente el componente B (líquido) para activar las propiedades químicas especiales antes de su uso.
- 2) Añadir de forma gradual el componente A (sólidos) sobre el componente B (líquido) y agitar progresivamente, iniciando a bajas revoluciones e incrementándolas siendo el máximo las medias revoluciones hasta obtener la consistencia característica.

Hoteles•Albercas•Residencias•Casa habitación•Edificios departamentales•Oficinas•Bodegas•Bardas•Techos•Cisternas•Muros

Zaragoza Sur # 180 Col. Centro C.P. 45800 Jocotepec, Jalisco, México

Telefonos: (387) 1030773

[www.celdacret.com](http://www.celdacret.com)



# IMPERCRET

- 3) Deje reposar la mezcla 5 minutos y vuelva a agitar mecánicamente a medias revoluciones sin agregar ningún componente, y el producto estará listo para aplicarse. Añadir cualquier elemento no especificado en el manual de preparación invalida la garantía.
- 4) Aplique una mano de resanacret cubriendo la grieta en su totalidad así como de 5 a 10cm a cada lado de la misma, espere aproximadamente de 4 a 6 horas y aplique una segunda mano una vez que la primera capa haya endurecido.
- 5) El espesor total que contemplará la aplicación imprescindible a dos manos deberá ser invariablemente de un espesor total y no mayor de 2 mm, 1mm por mano.
- 6) Durante la aplicación de cada mano, espere aproximadamente 10 min y con una esponja semihumeda para alisar los bordes del resane y eliminar asperezas o rugosidades.

## RECOMENDACIONES:

- Una vez mezclados ambos componentes, utilizar en su totalidad, desechando cualquier remanente.
- Para su aplicación usar espátula preferentemente o llana plana.
- No proceder a la aplicación de los materiales si la temperatura del sustrato es menor 5 °C y mayor a 35°C.
- No agregar agua y otros elementos que afecten la composición del producto ya que es un resanador bi-componente pre-dosificado.
- Se recomienda 48 horas de secado antes de abrir al tráfico ligero (considerando una temperatura de 25 °C y una humedad relativa de 50%).
- No aplicar con previsión de lluvias o heladas inminentes.
- No aplique los materiales si la superficie no está limpia y libre de polvo, grasa, hongos, moho, aceite u otro material que impida la correcta adherencia.
- Es importante proteger del contacto con ojos y piel. En caso de irritación consulte a su médico.
- Usar mascarilla para polvos para evitar su inhalación.
- Se recomienda el uso de guantes de goma y lentes de protección.
- Las herramientas y útiles se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo, si el producto endurece solo podrán ser eliminados por medios mecánicos.

## ALMACENAJE:

El material debe mantenerse en el recipiente original perfectamente cerrado y en lugar fresco, teniendo así una vida media de 12 meses a una temperatura de 25 °C.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- No se recomienda colocar como sistema impermeable en donde haya inmersión continua de agua; a menos que posteriormente se impermeabilice con Impercret Seal A+B.
- No aplicar el material sobre superficies mal adheridas.
- No mezclarlo con otros productos.



Hoteles•Albercas•Residencias•Casa habitación•Edificios departamentales•Oficinas•Bodegas•Bardas•Techos•Cisternas•Muros

Zaragoza Sur # 180 Col. Centro C.P. 45800 Jocotepec, Jalisco, México

Telefonos: (387) 1030773

[www.celdacret.com](http://www.celdacret.com)

# IMPERCRET

## GARANTIA:

RESANACRET A+B está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad internacional y los procesos de fabricación de CELDACRET garantizan la calidad invariable de este producto. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como las prácticas de instalación, las condiciones climatológicas o la correcta preparación de la superficie a aplicar. La garantía no es válida en situaciones fuera de control del fabricante como: Fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación incorrecta, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.) No hay garantía por trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta algún defecto intrínseco al proceso de fabricación, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad según la tabla de amortización vigente, siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el lugar de compra, donde será reemplazado. El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra del producto. La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Ya que las condiciones pueden variar con cada aplicación están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para la aplicación prevista y el uso correspondiente. La responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO		
	Componente A (Sólidos)	Componente B (Líquido)
Consistencia:	Polvo	Líquido
Color:	Gris Obs	Blanco
Densidad aparente (g/cm <sup>3</sup> )	1.79	----
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	----	1.08
pH:	----	4~5
Residuos sólidos (%)	100	~55%
Tiempo de vida*:	1 año	1 año
DATOS DE APLICACIÓN (a +25 °C y 50% H.R.)		
Relación de la mezcla:	Componente A: Componente B=1:1	
Consistencia de la mezcla:	Semi-pastosa	
Densidad de la mezcla (kg/m <sup>3</sup> ):	~1450	
pH:	7~8	
Temperatura aplicación:	de +5 °C a 35 °C	
Duración de la mezcla:	15 min a 33 °C	
Espesor recubrimiento:	2 mm 1mm por mano	
Rendimiento promedio:	7 ml por presentación de Galón de 4kg	

\*\*Valores amparan únicamente la muestra analizada en laboratorio.



Hoteles•Albergas•Residencias•Casa habitación•Edificios departamentales•Oficinas•Bodegas•Bardas•Techos•Cisternas•Muros

Zaragoza Sur # 180 Col. Centro C.P. 45800 Jocotepec, Jalisco, México

Telefonos: (387) 1030773

[www.celdacret.com](http://www.celdacret.com)