

IMPERCRET

IMPERMEABILIZANTE

Descripción

Es un impermeabilizante de larga duración, consiste de un producto químico en polvo, que penetra en el micro poro del concreto expandiéndose dentro del mismo impidiendo el paso del agua.

Presentación

Sacos de 25 kilogramos.

Características

Fácil de Aplicar.

Económico.

No mancha.

No es Tóxico.

Su aplicación no requiere mano de obra especializada.

Mayor desempeño y durabilidad.

Se puede utilizar en forma de pasta para sellar fisuras o grietas en el concreto, o en polvo para sellar fugas en cisternas, aljibe y albercas.

Preparación

Primera Mano: Mezclar un kilogramo de Impercret con 3 litros de agua, rendimiento aproximado 9.5 m².

Segunda Mano: Mezclar un kilogramo de Impercret con 2 litros de agua, rendimiento aproximado 4.5 m²

Aplicación

Primera Mano:

1. Verificar que la superficie se encuentre limpia, libre de polvos, grasas, asfaltos, o cualquier material que pudiera impedir la correcta penetración del producto en la superficie.
2. Mezclar 1 kilogramo de Impercret con 3 litros de agua; agitar constantemente.
3. Humedecer la superficie donde se va aplicar Impercret.
4. Aplicar Impercret sobre la superficie húmeda y distribuirlo homogéneamente.
5. Dejar fraguar por 24 horas.

Zaragoza Sur #180 Col. Centro C.P. 45800

Jocotepec, Jalisco, México

Telefonos: (387) 1030773 • 3324970133 • 3531081995

www.celdacret.com

contacto@celdacret.com direccion@celdacret.com

IMPERCRET

IMPERMEABILIZANTE

Segunda Mano (Después de 24 horas de fraguado):

1. Mezclar 1 kilogramo de Impercret con 2 litros de agua; agitar constantemente.
2. Aplicar Impercret sobre la superficie y distribuirlo homogéneamente.
3. Dejar fraguar por 24 horas.

Almacenamiento

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Manténgase alejado de los rayos directos del sol.

Se puede estibar.

Manténgase alejado de lluvia o cualquier factor de humedad.

Precauciones

Úsese con ventilación adecuada.

Use ropa protectora, guantes y protección ocular.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir; en caso de Ingestión acudir directamente al médico.

En contacto con la piel si presenta irritación, lavar con abundante agua y jabón, busque ayuda médica en caso de ser necesario.

Consideraciones

1. El rendimiento promedio aproximado del producto es de 40 a 50 m² en dos manos.
2. Una vez preparado, agitar el producto constantemente.
3. Se recomienda utilizar de preferencia un cepillo o escoba de cerdas naturales para la correcta penetración del producto.
4. Sólo preparar el producto a utilizar, desechar el sobrante.
5. Es importante considerar para obtener el resultado deseado, seguir al pie de la letra las instrucciones de preparación y aplicación del producto.
6. CELDACRET no se hace responsable por el uso, aplicación o manejo que se le dé al producto; será responsabilidad del cliente el correcto uso y aplicación del mismo.

Zaragoza Sur #180 Col. Centro C.P. 45800

Jocotepec, Jalisco, México

Telefonos: (387) 1030773 • 3324970133 • 3531081995

www.celdacret.com

contacto@celdacret.com direccion@celdacret.com

IMPERCRET

IMPERMEABILIZANTE

7. Impercret en nuestra bodega no se almacena, una vez adquirido el producto por el cliente es necesario tomar en cuenta que transcurridos 6 MESES de almacenamiento, el rendimiento, características y efectividad del producto podrán verse disminuidos.

GARANTIA:

IMPERCRET está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad internacional y los procesos de fabricación de CELDACRET garantizan la calidad invariable de este producto. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como las prácticas de instalación, las condiciones climatológicas o la correcta preparación de la superficie a aplicar. La garantía no es válida en situaciones fuera de control del fabricante como: Fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación incorrecta, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.) No hay garantía por trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta algún defecto intrínseco al proceso de fabricación, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad según la tabla de amortización vigente, siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el lugar de compra, donde será reemplazado. El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra del producto. La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Ya que las condiciones pueden variar con cada aplicación están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para la aplicación prevista y el uso correspondiente. La responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte

Tabla de Especificaciones Técnicas

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Visual	Polvo
Color	Visual	Gris Claro
Toxicidad	-	No Tóxico
Índice de Reflectancia Solar (IRS)	ASTM D-1980	35
Garantía	-	1 año
Reciclabilidad	-	100%
Ácidos grasos libres (%)	ME-CC-023	1.0 Máximo
Densidad aparente	ME-CC-050	0.7 – 1.0

Zaragoza Sur # 180 Col. Centro C.P. 45800

Jocotepec, Jalisco, México

Telefonos: (387) 1030773 • 3324970133 • 3531081995

www.celdacret.com

contacto@celdacret.com direccion@celdacret.com