

Descripción:

Es un material en polvo diseñado para pigmentar pisos de concreto. Es un polvo de la mejor calidad ya que contiene cemento Portland de fabricación controlada y endurecedores de la más alta calidad y con altos contenidos de sílice. Los pigmentos utilizados en su fabricación son permanentes tanto en interiores como en exteriores.

Presentación:

Cubetas de 27 kilogramos y sacos de 20 kilogramos.

Características:

- Uniformidad y homogeneidad en abastecimientos de pedidos basados en formulaciones 100% controladas.
- Gran resistencia a la abrasión por sus altos contenidos de sílice
- Económico.
- No mancha.
- No es Tóxico.
- Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
- Más de 30 colores de línea y colores especiales bajo pedido.

Usos:

Se puede aplicar en fresco en los siguientes casos:

- Pulidos.
- Estampados.
- Texturizados con escobilla o peine.
- Acabados con sal.
- Pisos que serán oxidados posteriormente.



Preparación:

Las áreas y elementos cercanos deberán protegerse del contacto con el color endurecedor ENDUCRET. No usar cloruro de calcio en el concreto. Todas las áreas subyacentes deberán estar consistentemente preparadas de acuerdo a los estudios y recomendaciones de un análisis de mecánica de suelos.

Modo de Aplicación:

Agite la cubeta antes de abrir. Se recomienda vaciar la mitad del producto en una 2da cubeta limpia y seca para un mejor manejo del mismo. Se deberá aplicar manualmente de manera uniforme y sin dejar grumos. Aplicar con mayor precaución a una distancia mayor a los 3m y cuando el clima esté en condiciones de viento favorables, ya que esto pudiera generar disparidad en el color. Deberá haber poca humedad en la superficie a aplicar, podrá rociar un poco de agua en la superficie para facilitar su integración cuidando nunca dejar charcos. En la primera mano procurar cubrir el 75% de la superficie a trabajar y el 25% restante al aplicar una segunda mano cuidando cubrir la totalidad de la superficie de manera homogénea.

Rendimientos:

El rendimiento aproximado es de 12m² por cubeta de 27kg en colores oscuros; es importante no tratar de hacer rendir el producto por encima de los 15m², y los colores claros no deberán rendir menos de 8.5m².

Caducidad:

Debido a que éste producto está hecho a base de cemento su caducidad está condicionada a los efectos de la humedad. Use sólo color endurecedor ENDUCRET libre de grumos.

Almacenamiento:

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
- Se puede estibar.
- Manténgase alejado de lluvia o cualquier factor de humedad.
- Se recomienda resellar cualquier cubeta con remanentes.



Precauciones:

- Irrita la piel y los ojos.
- Use siempre mascarilla cubriendo nariz y boca.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingerir; en caso de Ingestión acudir directamente al médico.
- En contacto con la piel si presenta irritación, lavar con abundante agua y jabón, busque ayuda médica en caso de ser necesario.

Observaciones:

- El usuario final o instalador deberá de obtener su propia información para determinar la correcta instalación del producto.
- Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.
- La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO	ENDUCRET
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	90 - 100
Tiempo promedio de fraguado (horas)	4
Resistencia a la tensión (kg/cm ²)	40

