



CELDAIMPER

SEAL A+B

IMPERMEABILIZANTE
BI-COMPONENTE

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Recubrimiento impermeable bi-componente A + B para superficies (azoteas, techos, entrepiso de concreto, hormigones, balcones, terrazas, baños, piscinas). Producto elaborado con aditivos elastómeros, tecnología cementicia hidráulica y emulsiones especiales de importación que interactúan químicamente a temperatura ambiente para transformarse en un compuesto hidrófugo color azul-permanente y/o blanco con características específicas como: impermeabilidad a edades tempranas, protección contra rayos ultravioleta, excelente adherencia y resistencia, diseño de alto desempeño para aplicaciones de impermeabilidad efectiva.

- Utilizado en superficies, azoteas, techos, entrepisos, de concreto, hormigones, balcones, terrazas, baños y albercas; previo al acabado final.
- Sellador primario incluido para su correcta aplicación.
- Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
- Resistencia a la humedad una vez fraguado.
- Ideal para el tráfico ligero a moderado.
- Producto con propiedades termico-reflectantes.

DATOS TÉCNICOS:

PRESENTACIÓN:	Cubeta de 20kg, Blanco y Azul.
RENDIMIENTO PROMEDIO MÍNIMO:	22m ² a dos manos.
DURACIÓN DE LA MEZCLA:	1 hr a 20°C
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO:	0.5 mm por capa.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	mínimo 5°C máximo 45°C
TIEMPO DE ALMACENAJE:	1 meses.
TIEMPO DE VIDA:	7 años.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto (de ser necesario realizar limpieza con medios mecánicos).	
En caso de existir grietas severas se recomienda altamente repararlas con RESANACRET A+B.	
Aplique IMPERPRIME como sellador primario (proporcionado dentro de la cubeta) diluido a razón de 1:4 con agua y distribúyalo sobre la superficie.	
Agitar mecánicamente el componente A mientras añades gradualmente el componente B hasta obtener la consistencia adecuada, sin grumos y totalmente homogéneo.	
Aplicar con rodillo o cepillo de cerdas mixtas siempre aplicando a dos manos, la primera en cualquier dirección y la segunda en dirección perpendicular.	
El tiempo de secado para su uso en tráfico y lluvias ligeras será de mínimo 24 horas.	



GRAN RENDIMIENTO



TERMICO/REFLECTANTE



7 AÑOS DE GARANTÍA



TUTORIAL DE APLICACIÓN

Elaborado por:
CONCRETOS LIGEROS PUMICE S.A. DE C.V.

www.celdacret.com

CELDACRET
PRODUCTOS DE ALTO DESEMPEÑO Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS