



PEGACRET

ADHESIVOS

PEGA PIEDRA Y MÁRMOL

DESCRIPCION Y USOS:

Adhesivo cementoso de granulometría controlada acompañado de aditivos que aportan una resistencia superior y un tiempo abierto óptimo. Este producto está diseñado para la colocación de losetas o recubrimientos de origen natural de baja y media absorción.

EXCEDE: NMX-C-420-1-ONNCE-2017

- Alta capacidad antideslizamiento para instalaciones verticales.
- Propiedades integradas anticuelgue para garantizar trabajos homogéneos.
- Recomendado para usos en tráfico residencial y comercial moderado.
- Ideal para fachaletas y piedras naturales.
- Facilita el desplome del surco al momento de la colocación del recubrimiento para lograr un área de contacto mayor.

DATOS TECNICOS:


RENDIMIENTO PROMEDIO:	4 m ² por saco, en espesores de 5mm
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 90 kg/cm ²
RESISTENCIA AL CORTANTE:	> 5 kg/cm ²
TIEMPO ABIERTO:	> 30 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses
DENSIDAD:	1823 kg/m ³

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto.	
Agregue 5.1 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.	
Aplique la mezcla con una llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento. Con un espesor no mayor a 1.5 cm.	
El tiempo máximo para ajustar la loseta será de 10 a 15 minutos.	
Esperar 24 horas para proceder con el junteado. Se recomienda usar JUNTACRET PEGACRET con arena o sin arena dependiendo del tamaño de la junta a colocar.	



ALTO DESEMPEÑO



ANTIDESLIZAMIENTO



PIEDRAS NATURALES



PROFESIONAL